

Multi univerzální silikonový tmel

Properties	Value	Unit	Method / Remarks
Nevytvrzená guma			
Systém síťování	acetoxý		
Doba, po kterou nelepí	6	min	23 °C, 55 % RH
Hustota	0,96	g/ml	
Průtok	non-sag		
Spotřeba	600	ml/min	3mm / 6,3 bar
Teplota při zpracování	+5 to +40	°C	
Odolnost mrazu při přepravě	do -15 °C		
Doba použitelnosti	18	měsíc	při +5 °C až +25 °C
Vytvrzená guma:			
Pevnost v tahu	1,0	N/mm ²	DIN 53504
Protažení při pretržení	600	%	DIN 53504
Napětí při 100% protažení	0,25	N/mm ²	DIN 53504
Tvrдость, Shore A	14		DIN 53505
Teplotní stálost	-40 to +120	°C	
Barvitelnost	Ne		

Popis produktu

univerzální jednosložkový silikonový tmel pro utěsnění spár v sanitárních místnostech. Je odolný UV záření a povětrnostním vlivům. Po aplikaci silikon tvrdne při atmosférické vlhkosti a tvoří odolné gumové těsnění.

Aplikace

- V kuchyních, koupelnách a sprchách
- Spáry kolem umyvadel, kuchyňské desky, vany a sprchové kouty
- Průmyslové oblasti, kde nesmí vzniknout plísň
- Nedoporučuje se používat na beton, mramor, olovo, měď, pozinkovanou ocel, na PE, PP Teflon a asfaltové povrchy
- Není vhodný pro akvária

Návod k použití

Obecně lze použít i bez základního nátěru, k utěsnění sestav ze skla, na prosklené plochy, porcelán potažený kovem, pro epoxidové a polyesterové desky, polystyren, PVC, nerezovou ocel, eloxovaný hliník a upravené dřevo.

Povrchy musí být čisté, suché a pevné. V případě nutnosti použijte základní nátěr. Před aplikací se doporučuje provést test přilnavosti.

Další informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem naleznete v bezpečnostním listu.

Informace v této brožuře lepidel a naše technologické poradenství, ústně i písemně, jsou poskytovány dle našich nejlepších znalostí, ale jsou nezávazné a nejsou zárukou ve smyslu § 443 občanského zákoníku. Doporučujeme, aby před použitím našich výrobků, došlo ke kontrole vhodnosti pro zamýšlené použití. Jako každý jednotlivý výrobek lze použít pro širokou škálu aplikací a podmínek na místě, které není možné odhadnout, doporučujeme také testování propojení před použitím produktu.